

Hannoband®-HBD


Basics für den Bau

Schlagregendicht und witterungsbeständig

Hanno ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949



■ Fugendichtband für alle Grundanforderungen ohne spezifische Normenvorgaben



Hannoband®-HBD

Eigenschaften

Technische Daten:

- PU-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung
- Schlagregendichtigkeit ≥ 300 Pa
- B2 DIN 4102
- Abdichten ohne teures Spezialwerkzeug in einem Arbeitsgang
- Frei von Halogenen, Formaldehyd, Asbest, Schwermetallen
- Kein Sondermüll
- Kein Primer, auch auf feuchten, unebenen Untergründen anwendbar
- Kein Nacharbeiten, Glätten, Aushärten
- Witterungsunabhängiger Einbau
- Atmungsaktiv
- Diffusionsoffen

Anwendungsbeispiele HBD

Fensterbau

- Schlagregensichere Anschlussfugen
- Thermische Abdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk, Profilkopplungen, Hinterfüllung, Verleistungen.

Fassadentechnik

- Auflage für Ortbeton/Betonelemente
- Schalungsanschluss bei Betonierung

Innenausbau

- Leichte Trennwände
- Entkoppelung von Doppelböden

Steildach/Flachdach

- Dachflächenfenster
- Dachpfannenabdichtung
- First/Grat/Kehle/Gaube

Bitte beachten Sie unser Technisches Merkblatt.

Schlagregensicherer Einbau von Hannoband®-HBD:

Bestellbezeichnung	für Fugentiefe* in mm	für Fugenbreite in mm
10/1,5-2,5	10	1,5-2,5
15/1,5-2,5	15	
20/1,5-2,5	20	
10/2-4	10	2-4
15/2-4	15	
20/2-4	20	
10/3-5	10	3-5
15/3-5	15	
20/3-5	20	
15/5-7	15	5-7
20/5-7	20	
30/5-7	30	
15/7-10	15	7-10
20/7-10	20	
30/7-10	30	
20/8-12	20	8-12
25/8-12	25	
30/8-12	30	

*Bei nicht parallel verlaufenden Fugenflanken ist die Banddicke entsprechend der breitesten Stelle der Fugen zu wählen. Die empfohlenen Fugenbreiten dürfen für ein einwandfreies Funktionieren weder unter- noch überschritten werden. Die maximalen/minimalen Fugenbreiten beinhalten die Bauteilbewegungen. Die Bandbreite (Fugentiefe) darf geprüfte Mindestmaße nicht unterschreiten.

Prüfberichte

MPA Hannover

- Schlagregendichte EN 1027
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- UV- und witterungsbeständig

in Deutschland

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 5
D-30880 Laatzen
Telefon +49(0)5102/70 00-0
Fax +49(0)5102/70 00-102
E-mail: info@hanno.com
Internet: www.hanno.com

in Österreich

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
A-2325 Himberg bei Wien
Telefon +43(0)22 35/8 62 27-0
Fax +43(0)22 35/8 60 20
E-mail: hanno@hanno.at
Internet: www.hanno.at

in der Schweiz

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
CH-4450 Sissach
Telefon +41(0)61 973 86 02
Fax +41(0)61 973 86 03
E-mail: info@hanno.ch
Internet: www.hanno.ch

in der Russischen Föderation

Hanno Werk GmbH & Co. KG
c/o Repräsentanz der DMAN
1. Kasachy per. 7 · RF-119017 Moskau
Telefon +7 495/7 30 40 43
Fax +7 495/7 30 40 44
E-mail: info@hanno.ru
Internet: www.hanno.ru