

Fiche technique provisoire

Hanno[®]-Folienband Duo (Hanno[®] Ruban film Duo)

Description du produit

La bande est composée de polyamide modifié pourvu d'un renfort spécial d'une combinaison d'un textile non tissé/ruban de film. La bande composée de cinq couches plates dispose d'une valeur SD (Epaisseur x Résistance à la diffusion de vapeur) variable. La bande de fixation autocollante permet un montage très simple et complètement caché de la bande qui est directement recouvrable par un enduit ou une peinture.



Propriétés du produit

- Valeur SD variable en fonction de l'humidité
- Adaptée à la rénovation et aux constructions neuves
- Haute adhérence de la bande de fixation sur tous les types de châssis de fenêtres
- Directement recouvrable par un enduit ou une peinture
- Composante du système d'étanchement des joints Hanno[®] à 3 niveaux avec une garantie fonctionnelle de 10 ans*, adaptée au montage de fenêtres suivant RAL.

*en cas d'utilisation de tous les composants de système Hanno suivant les consignes du fabricant

Domaines d'application

Le produit Hanno[®]-Folienband Duo est adapté à l'étanchement à l'intérieur et à l'extérieur.

Montage

Les surfaces d'adhérence doivent être sèches et exemptes d'huile, de graisse et de poussière. Dérouler Hanno[®]-Folienband Duo et découper la longueur souhaitée en ajoutant env. 5cm. Retirer le film protecteur et appuyer soigneusement la bande de fixation contre le dos de la fenêtre. Répéter cette opération sur tous les côtés à étancher de la fenêtre et ce, pour l'étanchement intérieur et extérieur. Ensuite, ajuster l'élément fenêtre, le fixer et combler soigneusement l'espace vide entre la fenêtre et le mur avec un produit isolant, par ex. de la mousse au pistolet Hanno[®]. En ce qui concerne le collage sur la maçonnerie, nous conseillons Hanno[®]-3E Folienkleber (colle pour films). Dans la zone intrados veiller à une armature suffisante de l'enduit.

Forme de livraison

Bande en rouleaux en différentes largeurs d'application de 50 à 400mm, voir tarif. Le produit de série est équipé d'une bande autocollante pour le raccord avec la fenêtre. Pour des commandes d'une quantité minimale et avec supplément, il est possible de livrer un produit avec deux bandes autocollantes ou avec bandes butyle pour le raccord avec le mur.

Nettoyage

Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. Enlèvement de résidus de colle avec un produit nettoyant à base d'essence. Respecter impérativement les consignes de sécurité.

Fiche technique provisoire

Elimination

Les chutes de bande peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. Respecter la réglementation locale.

Données techniques

Composition textile/film	Combinaison d'un textile non tissé PET et d'un film PA
Poids (EN 29073-1)	env. 125 g/m ²
Epaisseur (EN 29073-1)	env. 0,65mm
Déformation globale admise	0%, résulte d'une marge pour des boucles et le mouvement qui est à prévoir au montage.
Etanchéité à l'air (EN 1026)	$a_n \leq 0,1$
Résistance à la pluie battante (EN 1027)	>1050 Pa
Perméabilité par rapport aux vapeurs d'eau (EN 12572)	env. 109,7 g/m ² d à 6,6 g/m ² d
Résistance à la pénétration d'eau	W1 (DIN EN 13984)
Valeur SD (Epaisseur x Résistance à la diffusion de vapeur)	$0,3 \leq s_d \leq 5,0m$ (variable en fonction de l'humidité)
Réaction au feu	B 2 (P-NDS04-707, MPA Bau Hannover)
Stabilité UV	3 mois
Directement recouvrable	oui (certificat d'essai MPA Hannover)
Résistance aux températures	-40° C à +80° C
Température de montage	+5° C à +30° C
Stockage	12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine

Consignes de sécurité

Compte tenu des données et expériences existantes, le produit n'est pas un produit dangereux dans le sens du règlement concernant les produits dangereux et des directives CE correspondantes. Néanmoins, nous conseillons de veiller au même soin et à la même hygiène que dans le cadre de la manipulation de substances chimiques.

Consignes particulières

Merci de respecter les indications de notre notice de montage !
Vous trouverez également des informations utiles dans la brochure « Enduire les films joints d'assemblage de fenêtres », éditée par le Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Fédération de l'industrie du plâtre) – Groupe industriel Plâtres de construction.

Fiche technique provisoire

Remarque concernant la garantie

Cette fiche technique est destinée à conseiller ; elle est non contractuelle et ne peut, en aucun cas, engager notre garantie. Les consignes d'utilisation fournies doivent être adaptées à la situation et aux conditions d'application. L'utilisateur s'engage à vérifier l'aptitude et la possibilité d'application en faisant ses propres essais et ce, afin d'éviter des échecs pour lesquels nous ne pourrions être tenus responsables. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la toute dernière version de cette fiche technique sous www.hanno.com.