

Hanno®-Folienband DUO Easy



Feuchtevariables Folienband für innen und außen

Eigenschaften

- feuchtevariabel – optimales Feuchtemanagement in der Fuge: s_d -Wert $0,48 \leq s_d \leq 12$ m
- hohe Schlagregendichtheit ≥ 1050 Pa
- Luftdichtheit $a_n < 0,1$ m³/(h·m·(daPa)^{2/3})
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C
- Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +30 °C
- kein zusätzlicher Folienkleber benötigt
- alle Klebeschichten mit längsgeteilter Folie überdeckt
- dehnfähig, daher einfach zu verarbeiten
- überputz- und überstreichbar
- UV-Stabilität 12 Monate
- geeignet für Sanierung und Neubau



Einseitig vollflächig selbstklebend

Hanno®-Folienband DUO Easy besteht aus einer modifizierten Polyamid-Folien/Vlies-Kombination. Die vollflächig selbstklebende Unterseite ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes – ohne zusätzliche Verklebungen am Mauerwerk. Hanno®-Folienband DUO Easy verfügt über einen zusätzlichen Klebestreifen auf der oberliegenden Vliesseite.

Hanno®-Folienband DUO Easy ist vor allem für vorgehängte Fensterelemente, wie man sie oft in der Niedrigenergiebauweise antrifft, konzipiert worden. Es ist feuchtevariabel und daher sowohl innen als auch außen einsetzbar. Der s_d -Wert liegt je nach Umgebungsfuchte zwischen $0,48$ m $\leq s_d \leq 12$ m.

Die hohe Schlagregendichtheit von ≥ 1050 Pa verhindert auf der Witterungsseite das Eindringen von Feuchtigkeit. Auf der Innenseite wird die wichtige Luftdichtheit mit einem a_n -Wert $< 0,1$ erreicht. Die Folienbänder können auch in der kalten Jahreszeit bis zu einer Temperatur von -10 °C eingebaut werden.¹

¹ Es ist sicherzustellen, dass auf der zu verklebenden Oberfläche kein Trennfilm (z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Raureif) vorhanden ist und den Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert.



Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5 Telefon: +49 5102 7000-0
30880 Laatzen info@hanno.com
Deutschland www.hanno.com



Produkt gelistet im
Navigator

